

仮

認定番号 2302-04401-38

認定合格証

メッシュシート

UK-333S

UK-777S

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年2月28日

キョーワ株式会社 殿
(NEO KYOWA(株) 能登縫製工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2302-04401-3802

発行日：2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊澤 康 男

- 1 申請者 キョーワ株式会社
2 工場名 NEO KYOWA(株) 能登縫製工場
3 種類、型式及び数量 メッシュシート UK-333S 4枚
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「メッシュシート」
5 試験実施日 2023年2月10日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 網地の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1					
	縦			横		
網地の方向	縦	縦	縦	横	横	横
強度 [kN]	2.17	2.05	1.96	2.12	2.14	1.99
強度と伸びとの積[kN・mm]	128.3	113.5	102.0	118.3	124.8	106.3
認定基準による値	強度		1.47kN 以上			
	強度と伸びとの積		68.6kN・mm以上			

(2)-2 はとめ等の装着部の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1					
	縦			横		
網地の方向	縦	縦	縦	横	横	横
荷重0.49kNの時点までの外れ・破れ等の異常	無	無	無	無	無	無
強度 [kN]	1.55	1.48	1.47	1.36	1.42	1.49
認定基準による値	外れ・破れ等の異常		異常の無いこと			
	強度		0.98kN 以上			

(2)-3 落下試験

供試体 No.	2	3	4
貫通の有無	無	無	無
認定基準による値	貫通しないこと		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項


充実率:0.9



試験番号 2302-04401-3803

発行日：2023年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康典

- 1 申請者 キョーワ株式会社
2 工場名 NEO KYOWA(株) 能登縫製工場
3 種類、型式及び数量 メッシュシート UK-777S 4枚
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「メッシュシート」
5 試験実施日 2023年2月10日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 網地の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1					
	網地の方向		縦	縦	横	横
強度 [kN]	1.96	2.01	1.93	1.66	1.65	1.72
強度と伸びとの積[kN・mm]	102.4	109.3	100.4	86.0	83.6	94.6
認定基準による値	強度	1.47kN 以上				
	強度と伸びとの積	68.6kN・mm以上				

(2)-2 はとめ等の装着部の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1					
	網地の方向		縦	縦	横	横
荷重0.49kNの時点までの外れ・破れ等の異常	無	無	無	無	無	無
強度 [kN]	1.50	1.47	1.66	1.46	1.79	1.57
認定基準による値	外れ・破れ等の異常	異常の無いこと				
	強度	0.98kN 以上				

(2)-3 落下試験

供試体 No.	2	3	4
貫通の有無	無	無	無
認定基準による値	貫通しないこと		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

充実率:0.7